

ПЕРМСКИЙ
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Материалы для автомобильных дорог	
1.1. Краска АК-539 «Перспектива»	3
1.2. Краска АК-511 «ГОРИЗОНТ»	5
1.3. Термопластик «ППЗ-ПЛАСТ»	7
1.4. Холодный пластик «Формула-1»	9
1.5. Полиуретановая система «Флексстронг» для пришовных зон деформационного шва	11
1.6. Термопластик «Спрей-пласт»	15
2. Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров	
2.1. Грунтовка «Акромет» - 021	17
2.2. Грунтовка «Акромет» быстросохнущая	19
2.3. Грунт-эмаль «Акромет»	21
2.4. Лак «Акромет»	23
2.5. Основа цветная «АКРОКОЛОР»	25
2.6. Основа цветная «Акрокам»-КОЛОР.....	27
3. Антикоррозионные материалы	
3.1. Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная «ЦИНККОР» -01	29
3.2. Грунтовка антикоррозионная «ViCorr»	31
3.3. Грунт-эмаль антикоррозионная «ViCorr»	33
3.4. Грунт-эмаль «ХВ - 0278»	35
4. ЛКМ на основе нитроцеллюлозы	
4.1. Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-5123	37
4.2. Нитролак «Мебль»	39
5. Материалы для изготовления и использования ЛКМ	
5.1. Сополимеры «Акрокам»	41
5.2. Сополимеры «Акрокам»-23 «П»	43
5.3. Растворитель Р-4	44
5.4. Растворитель 646	45

Материалы для дорожной разметки

Краска АК-539 «Перспектива» для разметки автомобильных дорог

ТУ 20.30.22-244-07507802-2018



НАЗНАЧЕНИЕ: Для горизонтальной разметки автодорог с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. С интенсивным движением и высокой транспортной нагрузкой на федеральных и региональных автодорогах. Краска черного цвета для демаркировки горизонтальной разметки.

ОПИСАНИЕ: Производится на основе специально разработанного связующего собственного производства, что позволяет сочетать высокие эксплуатационные характеристики с невысокой ценой.

Краска для разметки дорог АК-539 «ПЕРСПЕКТИВА» соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ 32830-2014, ТУ 20.30.22-244-07507802-2018.

Краска АК-539 «ПЕРСПЕКТИВА» прошла добровольную сертификацию в системе органов ГОССТАНДАРТА России, сертификат соответствия № РОСС RU.OC 01. H00265. Декларация соответствия ЕАЭС №RU Д-RU. PA02.B.32174/22.

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

Краска АК-539 «ПЕРСПЕКТИВА» поставляется как в комплекте со стеклошариками (по заказу потребителя), так и без них.

НАНЕСЕНИЕ: Методом пневматического и безвоздушного распыления с помощью маркировочных машин отечественного и зарубежного производства различных типов, или вручную по трафарету краскораспылителем, кистью или валиком.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Толул по ГОСТ 14710, Р4 по ГОСТ 782774 в количестве не более 3% от массы краски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: В сухую погоду при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Не допускается нанесение краски на промерзшую, мокрую и пропитанную водой проезжую часть.

СУШКА: При температуре (20 ± 2) °C – не более 15 минут.

РАСХОД: 0,6–0,9 кг/м² при толщине мокрого слоя 400–600 мкм.

РАСФАСОВКА: Стальные бочки 240 кг, 65 кг и евроведра объемом 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет	Белый, желтый, синий, черный, оранжевый, красный, серый
Внешний вид покрытия	После высыхания однородная поверхность без посторонних механических включений
Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	80
Массовая доля нелетучих веществ, %	75-81
Степень перетира, мкм, не более	50
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3, мин, не более	10
Адгезия к стеклу, баллы	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч, не менее:	
- воды при температуре (20±2) °C;	48
- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °C;	48
- 3% раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	48
- 10% раствора NaOH при температуре (20±2) °C	48
Плотность краски, г/см ³	1,5-1,7
Коэффициент яркости, %:	
- белого цвета;	90-92
- желтого цвета	50-67



Материалы для дорожной разметки

Краска АК-511 «ГОРИЗОНТ» для разметки автомобильных дорог

ТУ 20.30.22-271-07507802-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: Для горизонтальной разметки автодорог с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием с интенсивным движением и высокой транспортной нагрузкой на дорогах городов и населенных пунктов. Краска черного цвета для демаркировки горизонтальной разметки.

ОПИСАНИЕ: Производится на основе специально разработанного связующего собственного производства, что позволяет сочетать высокие эксплуатационные характеристики с невысокой ценой.

Краска для разметки дорог АК-511 «ГОРИЗОНТ» соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ 32830-2014, ТУ 20.30.22-244-07507802-2021

Краска АК-511 «ГОРИЗОНТ» прошла добровольную сертификацию в системе органов ГОССТАНДАРТА России, сертификат соответствия № РОСС RU.AM05. H13265.

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Декларация соответствия № ЕАЭС № RU Д-RU. РА02.В.32109/22.

Краска АК-511 «ГОРИЗОНТ» поставляется как в комплекте со стеклошариками (по заказу потребителя), так и без них.

НАНЕСЕНИЕ: Методом пневматического и безвоздушного распыления с помощью маркировочных машин отечественного и зарубежного производства различных типов, или вручную по трафарету краскораспылителем, кистью или валиком.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Толуол по ГОСТ 14710, Р4 по ГОСТ 782774 в количестве не более 3% от массы краски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: В сухую погоду при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Не допускается нанесение краски на промерзшую, мокрую и пропитанную водой проезжую часть.

СУШКА: При температуре (20 ± 2) °C – не более 15 минут.



РАСХОД: 0,6–0,9 кг/м² при толщине мокрого слоя 400–600 мкм.

РАСФАСОВКА: Стальные бочки 240 кг, 65 кг и евроведра объемом 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет	Белый, желтый, синий, черный, оранжевый, красный, серый
Внешний вид покрытия	После высыхания однородная поверхность без посторонних механических включений
Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	80
Массовая доля нелетучих веществ, %	75-81
Степень перетира, мкм, не более	50
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3, мин, не более	10
Адгезия к стеклу, баллы	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч, не менее:	
- воды при температуре (20±2) °C;	48
- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °C;	48
- 3% раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	48
- 10% раствора NaOH при температуре (20±2) °C	48
Плотность краски, г/см ³	1,5-1,7
Коэффициент яркости, %:	
- белого цвета;	87-88
- желтого цвета;	50-67
- оранжевого;	30
- остальные цвета	не нормируется



Материалы для дорожной разметки

Термопластик «ППЗ-ПЛАСТ» для разметки автомобильных дорог

ТУ 2030-234-07507802-2016

НАЗНАЧЕНИЕ: Для профессионального нанесения горизонтальной разметки автодорог с интенсивным движением и высокой транспортной нагрузкой, а также пешеходных переходов.

Разметка термопластиком хорошо зарекомендовала себя при использовании на дорогах большинства мегаполисов РФ.

ОПИСАНИЕ: Представляет собой порошковую смесь термопластичных смол, пигмента, минеральных наполнителей, технологических добавок.

Термопластик соответствует требованиям ГОСТ 32830 2014, ГОСТ Р 5257 2021.

Декларация соответствия ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» № ЕАЭС RU Д-RU.РA.03.В.55485/22. Сертификат соответствия № RQ RU.1303.H00026.

После отверждения образует толстослойное покрытие с высокой функциональной долговечностью, в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ 32953-2014, ТУ 2030 234-0757802-2016.

Не содержит растворителей.

Высокая стойкость:

- к истиранию;
- воде;
- химическим реагентам;
- резким температурным перепадам.

Разметка термопластиком «ППЗ-Пласт» обладает гораздо большей функциональной долговечностью, чем в случае использования красок.

НАНЕСЕНИЕ: Механизированным способом с использованием специального разметочного оборудования или вручную с использованием пластомаркеров.

ТЕМПЕРАТУРА РАСПЛАВЛЕНИЯ: 190–200 °C.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ РАСПЛАВА: 190–200 °C.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: В сухую погоду при температуре покрытия от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Не допускается нанесение термопластика на промерзшую, мокрую и пропитанную водой проезжую часть.



ТОЛЩИНА СЛОЯ: 1,5–6 мм.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: При температуре (20 ± 2) °C – не более 8 минут.

РАСХОД: В среднем 6 кг/м² (может варьироваться в зависимости от толщины наносимого слоя).

РАСФАСОВКА: Полиэтиленовые мешки по 20 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: не менее 24 месяцев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА					
Цвета	Белый		Желтый			
Координаты цветности отвердевшего термопластика	X 0.355 0.305 0.285 0.355	Y 0.355 0.305 0.325 0.375	X 0.443 0.545 0.465 0.389	Y 0.399 0.455 0.535 0.431		
Коэффициент яркости, %	80–84		50–65			
Плотность отвердевшего состава, г/см ³ , не менее	1,85					
Температура размягчения, °C, не менее	80					
Время отверждения термопластика, мин., не более	8					
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч., не менее:						
- воды при температуре (20±2) °C;	72					
- насыщенного раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	72					
- 3%-ного раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	72					
- 10%-ного раствора NaOH при температуре (20±2) °C	72					



Материалы для дорожной разметки

ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК «ФОРМУЛА-1» для дорожной разметки

**ТУ 20.30.22-257-07507802-2020,
ГОСТ 32830-2014, ГОСТ 52575-2021**



НАЗНАЧЕНИЕ: Холодный пластик для дорожной разметки предназначен для нанесения горизонтальной разметки автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонным, цементобетонным).

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный лакокрасочный материал холодного формирования. Неотверженный холодный пластик – высоконаполненная сuspензия, содержащая метакриловую смолу, пигменты, наполнители, функциональные добавки. Поставляется в комплекте с отвердителем, который представляет собой сыпучий порошок белого цвета с содержанием дибензоилпероксида от 50% до 51%. Не содержит органические растворители.

Декларация соответствия ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог № ЕАЭС № RU Д-RU. РА01.В.41151/21. Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H23406.

НАНЕСЕНИЕ: Нанесение проводят с помощью ручных кареток, шпателем, ограничивая контур разметки скотчем, или по шаблону, либо машинами кареточного типа. Не допускается разбавлять холодный пластик водой, органическими растворителями, смешивать между собой холодные пластики различных марок.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: При температуре плюс (20±2) °C составляет не более 20 мин. Проезд транспорта по нанесенной разметке разрешается по истечении не менее 45 мин после ее нанесения.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Разметку наносят в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи, песка и масел дорожному покрытию. Разметку холодным пластиком проводят при температуре покрытия от плюс 10 °C до плюс 35 °C.

Температура дорожного полотна должна быть на 3 °C выше «точки росы». Влажность дорожного полотна должна быть не более 4%. Относительная влажность воздуха – не более 85 %.

ТОЛЩИНА СЛОЯ: От 1,5 до 3,0 мм.

РАСХОД: 6 кг/м².

РАСФАСОВКА: В ведрах по 15 кг/30 кг каждое в комплекте с отвердителем.

Отвердитель поставляется в полиэтиленовых пакетах или полимерной таре с мерной емкостью из расчета 2% (300 г/600 г) отвердителя на 15 кг/30 кг холодного пластика.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА					
	Белый		Желтый			
Цвета	X	Y	X	Y		
Координаты цветности отвердевшего термопластика	0.355 0.305 0.285 0.355	0.355 0.305 0.325 0.375	0.443 0.545 0.465 0.389	0.399 0.455 0.535 0.431		
Коэффициент яркости, %	85		45–52			
Плотность отвердевшего состава, г/см ³ , не менее	1,65					
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	94					
Время отверждения, мин, не более	20					
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч., не менее:						
- воды при температуре (20±2) °C;	72					
- насыщенного раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	72					
- 3%-ного раствора NaCl при температуре (0±2) °C;	72					
- 10%-ного раствора NaOH при температуре (20±2) °C	72					
Может быть других цветов — оранжевого, синего, красного, черного, зеленого						

Материалы для дорожной разметки

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА «ФЛЕКССТРОНГ» ДЛЯ ПРИШОВНЫХ ЗОН ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

ТУ 20.14.41-07507802-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: Система после смешивания представляет собой материал, обеспечивающий бесшовное заполнение пространства внутри деформационного шва, между конструкцией шва и асфальтобетонным основанием. После полимеризации материал обеспечивает устойчивость конструкции к механическим воздействиям, вибрациям, коррозии, атмосферным осадкам.

ОПИСАНИЕ: Высокоэластичная трёхкомпонентная или двухкомпонентная полиуретановая система «Флексстронг», состоит из компонентов А, В и С:

Компонент А - является отвердителем, на основе полиольной смолы с гидрофобной добавкой;

Компонент В - является полимерной основой, содержащей изоцианатные соединения;

Компонент С - является минеральным наполнителем (смесь различного гранулометрического состава. Оказание помощи в подборе гранулоетрического состава в условиях заказчика).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- омоноличивание деформационных швов;
- создание переходных зон при устройстве предшовных зон деформационных швов;
- ремонт отрясенных шпал;
- ремонт покрытия кромок железобетонных плит.

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА С ВВЕДЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕМ:

- поглощение вызванные транспортом ударные нагрузки и равномерно распределяет их по основанию;
- устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и озона;
- высокая прочность связи к бетонной и металлической поверхности;
- стойкость к истирающим нагрузкам;
- морозоустойчивость.



Материалы для дорожной разметки

ТУ 20.14.41-07507802-2021

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Предварительная подготовка поверхности.

Поверхность основания должна быть сухой, чистой и прочной. Следы, резины, краски, шпаклевки, коррозии и ржавчины должны быть удалены. При наличии следов горюче-смазочных материалов поверхность обезжирить.

Поверхность основания перед укладкой материала не должна иметь пустот, отслоений и ослабленных непрочных участков. Плохо подготовленная поверхность основания отрицательно скажется на прочности связи материала к основанию и долговечности покрытия.

Условия применения.

Основание должно быть сухим, остаточная влажность поверхности должна быть не более 3 %, наличие капель на поверхности недопустимо. Диапазон температуры нанесения (воздуха и поверхности нанесения) должен находиться в интервале от плюс 5 °C до плюс 35 °C. Рекомендуемая температура материала при нанесении плюс (20±5) °C.

Не наносить материал в туман, при относительной влажности воздуха более 90 %.

УПАКОВКА:

Комплект 15 кг.

- компонент А – 2,5 кг;
- компонент В – 2,5 кг;
- компонент С – 10 кг.

Может быть изменена по согласованию с заказчиком.

НАНЕСЕНИЕ:

Готовую смесь следует использовать при температуре плюс 10-20 °C в течение 15 минут. При более высокой температуре основания и воздуха на объекте, живучесть материала снижается. С целью сохранения живучести состава при повышенных температурах рекомендуется ввести ингибитор химической реакции в количестве до 2,5 %.

Ингибитор вводить в компонент В непосредственно перед использованием, время перемешивания ингибитора и компонента В – 2 мин.

Пространство шва (пришовную зону) полностью заполнить составом. Избегать образования воздушных пробок.

При необходимости смесь разровнять шпателем. Состав наносить толщиной не менее 70 мм.

Первые 5 мин после нанесения рекомендуется не трогать нанесенный состав для запуска процесса полимеризации.

РАСХОД: Для получения 1 м³ смеси необходимо приблизительно 2 тонны материала.

Материалы для дорожной разметки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Для приготовления смеси использовать тару из-под компонента С (мешок с компонентом С предварительно извлечь из тары).

Компонент А перемешать в таре поставщика низкоскоростным строительным миксером от 300 до 400 мин-1 (об/мин) в течение 30 с до однородного состояния.

Компонент А и В перелить в тару из-под компонента С, перемешать в течение 30 с.

Компонент С постепенно добавить в смесь компонентов А и В при перемешивании миксером (не менее 400 мин -1 (об/мин), мощность не менее 1600 Вт). Продолжительность перемешивания от 1,0 до 1,5 мин.

Погрешность измерения времени не нормируется.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Основание должно быть сухим, остаточная влажность поверхности должна быть не более 3%, наличие капель на поверхности недопустимо. Диапазон температуры нанесения (воздуха и поверхности нанесения) должен находиться в интервале от плюс 5 °C до плюс 35 °C. Рекомендуемая температура материала при нанесении плюс (20±5) °C. Не наносить материал в туман, при относительной влажности воздуха более 90%.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет	Черный
Пропорции соотношения	1 : 1 : 4
Расход, кг/м ³	1800±100
Жизнеспособность при температуре плюс 23 °С, мин, не менее	10
Продолжительность полимеризации до ввода в эксплуатацию при температуре от плюс 15 °С до плюс 35 °С, ч	2-3
Продолжительность полимеризации до ввода в эксплуатацию при температуре от плюс 10 °С до плюс 15 °С, ч	5
Продолжительность полной полимеризации, сутки.	5
Температура воздуха и поверхности при укладке, °С	От плюс 5 до плюс 35
КОМПОНЕНТ А + КОМПОНЕНТ В	
Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см ²), через 5 суток, не менее	10 (110)
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	50
Относительное удлинение при разрыве, %, через 5 суток, не менее	150
Прочность связи с металлом (с подготовкой металла), МПа, не менее	5
Водопоглощение, %, не более	1
КОМПОНЕНТ А + КОМПОНЕНТ В + КОМПОНЕНТ С	
Прочность при сжатии по ГОСТ 10180, МПа (кгс/см ²), не менее	20 (20)
Прочность на растяжение при изгибе по ГОСТ 10180, МПа (кгс/см ²), не менее	7,0 (70)
Прочность связи с металлом (без подготовки металла), МПа, не менее	3
Прочность связи с бетоном, МПа, не менее	3

Материалы для дорожной разметки

ТЕРМОПЛАСТИК «СПРЕЙ-ПЛАСТ» ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ



ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ 32830-2014.

ТУ 20.30.22-255-07507802-2023

НАЗНАЧЕНИЕ: Термопластик «Спрей-Пласт» предназначен для ремонта (обновления) горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием, выполненной толстослойными термопластиками. Также используется как самостоятельный материал.

Декларация соответствия ТРТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13001/23.

НАНЕСЕНИЕ: Термопластик наносится в один слой толщиной от 0,3 до 0,8 мм.

Температура расплавления – 195 °C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: Не менее 12 месяцев.

ОПИСАНИЕ:

Высокая стойкость:

- к воде;
- к истиранию;
- к химическим реагентам;
- к резким перепадам температуры.

РАСХОД: 0,6-0,9 кг/м².



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА	
Цвет	Белый, желтый, оранжевый, синий, красный, черный, зеленый	
Координаты цветности отвердевшего термопластика (цвет белый)	X 0,355 0,305 0,285 0,355	Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Коэффициент яркости, % не менее	80	
Плотность отвердевшего состава, г/см ³ , не менее	1,85	
Температура размягчения, С, не менее	80	
Время отверждения термопластика, мин, не более	9	
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - 3% водного раствора хлорида натрия при температуре плюс (0±2)°C; - 10% водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре плюс (20±2)°C; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре плюс (0±2)°C; - воды при температуре плюс (20±2)°C;	72 72 72 72	

Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Грунтовка «АКРОМЕТ»-021

ТУ 2316-226-07507802-2014

НАЗНАЧЕНИЕ: Для грунтования поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевой, оцинкованной поверхности, бетонной поверхности под покрытия различными эмалями, в качестве самостоятельного покрытия для межоперационной защиты изделий.

Для защиты металлических конструкций и изделий, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, повышенной влажности.

ОПИСАНИЕ: Быстро сохнущий укрывистый материал для наружных и внутренних работ.

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ64.Н08869.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая адгезия к цветным металлам;
- термостойкое покрытие до 140 °C;
- возможность нанесения при отрицательных температурах.

Покрытие матовое или полуматовое.

Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение грунтовки рекомендуется проводить при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C. Возможно нанесение в условиях пониженных температур до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.

СУШКА: При температуре (20±2) °C – не более 1 часа.

Время высыхания до отлипа 15–20 минут.

РАСХОД: 80–100 г/м² на однослойное покрытие.

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ: Акриловые, алкидные, нитроцеллюлозные, поливиниловые эмали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 24 месяца с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 25 кг, 60 кг.

РАЗБАВЛЕНИЕ: туолол, нефрас (уайт-спирит), растворитель Р4(не более 10 %) от массы краски.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин, матовую или полуматовую поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс $(20,0\pm0,5)^\circ\text{C}$, с, не менее	45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира грунтовки, мкм, не более	40
Время высыхания при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ до степени 3 ч, не более	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, ч, не менее: - воды; - 3-процентного раствора хлористого натрия; - минерального масла	72 72 72



Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Грунтовка «АКРОМЕТ» быстросохнущая

ТУ 2313-233-07507802-2016

НАЗНАЧЕНИЕ: Для грунтования поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых, оцинкованных, бетонных поверхностей под покрытия различными эмалями. Для межоперационной защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и других металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Для окраски самозавинчивающихся свай.

Не затрудняет сварку и резку металла.

Может использоваться в системе покрытий.

ОПИСАНИЕ: Быстросохнущий укрывистый материал для наружных и внутренних работ.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая адгезия к цветным металлам;
- термостойкое покрытие до 140 °C;
- на основе акрилового связующего собственного производства;
- возможность нанесения при отрицательных температурах;
- может использоваться как самостоятельное покрытие.

Покрытие матовое или полуматовое.

Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: При температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, относительной влажности не более 80%. Возможно нанесение при температуре до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.

СУШКА: При температуре (20±2) °C – не более 1 часа.

Время высыхания до отлипа 15–20 минут.

РАСХОД: 80–100 г/м² на однослойное покрытие.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Толуол, нефрас (уайт-спирит), растворитель Р4 (не более 10 % от массы краски).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 25 кг, 60 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин матовую или полуматовую поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	60
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира грунтовки, мкм, не более	50
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3 ч., не более	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °C, ч, не менее: - воды; - 3-процентного раствора хлористого натрия; - минерального масла	48 24 48



Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Грунт-эмаль «АКРОМЕТ»

ТУ 2316-228-07507802-2015



НАЗНАЧЕНИЕ: Для окрашивания поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых оцинкованных и бетонных поверхностей, не требует предварительного грунтования.

ОПИСАНИЕ: Быстро сохнущий укрывистый материал для наружных и внутренних работ.

Грунт-эмаль соответствует требованиям ГОСТ Р 51691-2008.

Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.PA02.B.1460021.

Сертификат соответствия № RQ RU 1303.H00057.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая адгезия к цветным металлам;
- высокие защитные свойства (гарантированная стойкость к воздействию агрессивных жидкостей до 480 часов);
- термостойкое покрытие до 140 °C;
- возможность нанесения при отрицательных температурах;
- по пожарной опасности соответствует классам Г1 (слабогорючие), В2(умеренно воспламеняющиеся);
- срок службы лакокрасочного покрытия — 5 лет (протокол испытаний № 015-2233Е-2021 от 20.01.20).

Покрытие полуматовое или полуглянцевое.

Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами, каталога RAL.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение грунт-эмали «Акромет» рекомендуется проводить при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C.

Возможно нанесение в условиях пониженных температур до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледеневшей.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.

СУШКА: При температуре (20±2) °C – не более 1 часа.

Время высыхания до отлипа 15–20 минут.

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ: При окраске грунт-эмаль совместима с различными эмалями акриловыми, алкидными, нитроцеллюлозными, меламинными, каучуковыми, поливинилхоридными, перхлорвиниловыми и другими (в соответствии с ГОСТ 9.401).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 24 месяца с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 25 кг, 60 кг.

РАСХОД: от 80 до 250 г/м² на однослойное покрытие.

РАЗБАВЛЕНИЕ: тоупол, нефрас (уайт-спирит), растворитель Р4 (не более 10%) от массы краски.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Внешний вид покрытия	После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, в пределах	70–140
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3 ч., не более	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °C, ч, не менее:	
- воды;	480
- 3-процентного раствора хлористого натрия;	480
- минерального масла;	480
- 10-процентного раствора гидроксида натрия;	480
- 3-процентного раствора соляной кислоты	360
Укрывистость пленки, г/м ² , не более	250



Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Лак «АКРОМЕТ»

ТУ 2313-230-07507802-2015

НАЗНАЧЕНИЕ: Окрашивание поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевой, оцинкованной, бетонной, деревянной поверхности, для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.

ОПИСАНИЕ: Быстро сохнущий однокомпонентный материал для внутренних работ.

После высыхания образует прозрачное глянцевое покрытие.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая адгезия к цветным металлам;
- термостойкое покрытие до 140 °C;
- на основе акрилового связующего собственного производства;
- может использоваться как самостоятельное покрытие.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: При температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, относительной влажности не более 80%. Возможно нанесение при температуре до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.

СУШКА: При температуре (20±2) °C – не более 2 часов.

Время высыхания до «отлипа» 30 минут.

РАСХОД: 80–100 г/м² на однослойное покрытие.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Толуол, нефрас (уайт-спирит), растворитель Р4.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 40 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА	
Внешний вид покрытия	После высыхания пленка лака должна быть однородной, глянцевой, без пузырей и посторонних включений	
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	20	
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	20	
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3 ч, не более до ст. 1 до ст. 3	0,5 2	
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2	
Адгезия к металлу, баллы, не более	1	
Толщина покрытия, мкм		
	20-30	50-60
Электрическая прочность пленки, МВ/м - при температуре (20,0±2,0) °C - после действия воды в течение 24 часов при температуре (20,0±2,0) °C	определить невозможно определить невозможно	30-55 20-30
Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом·м - при температуре (20,0±2,0) °C - после действия воды в течение 24 часов при температуре (20,0±2,0) °C	7·10 ¹⁴ 6·10 ¹⁴	6·10 ¹⁴ 3·10 ¹⁴



Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Основа цветная «АКРОКОЛОР»

ТУ 2030-232-07507802-2016

НАЗНАЧЕНИЕ: Базовая основа для колерования другими ЛКМ или универсальными пигментными пастами, для колерования ЛКМ (после проверки на совместимость).

Для окрашивания поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевой, оцинкованной поверхности, бетонной поверхности под покрытия различными эмалями, в качестве самостоятельного покрытия для межоперационной защиты изделий.

Для защиты металлических конструкций и изделий, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, повышенной влажности.

Не требует предварительного грунтования.

ОПИСАНИЕ: Основа цветная представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в синтетическом пленкообразующем с добавлением растворителей, пластификаторов, технологических добавок.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение основы рекомендуется проводить при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C. Возможно нанесение в условиях пониженных температур до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.


ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ: Акриловые, алкидные, нитроцеллюлозные, поливиниловые эмали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвета	Серый, белый, черный, красно-коричневый, красный, желтый, синий, голубой, зеленый, темно-зеленый
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс $(20,0 \pm 0,5)$ °C, с	70–100
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре плюс (20 ± 2) °C, ч., не более:	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124, усл. ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Укрывистость пленки, г/м ² , не более	250



Специальные ЛКМ на основе акриловых сополимеров

Основа цветная «АКРОКАМ»-КОЛОР

ТУ 20.30.12-236-07507802-2016

НАЗНАЧЕНИЕ: Базовая основа различных цветов для колерования другими ЛКМ или универсальными пигментными пастами под стандартные цвета (каталоги RAL, Monicolor и др.). Для окрашивания поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевой, оцинкованной поверхности, бетонной поверхности. Для длительной защиты металлических конструкций и изделий, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, повышенной влажности.

Не требует предварительного грунтования.

ОПИСАНИЕ: Основа цветная представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в синтетическом пленкообразующем с добавлением растворителей, пластификаторов, технологических добавок.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение основы рекомендуется проводить при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C. Возможность нанесение в условиях пониженных температур до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



БЕЛЫЙ



СУПЕРБЕЛЫЙ



СВЕТЛО-СЕРЫЙ



СЕРЫЙ




ЧЕРНЫЙ




ЗЕЛЕНЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ



КРАСНЫЙ



КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



СИНИЙ



ГОЛУБОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвета	Белый, супер белый, светло-серый, серый, желтый, оранжевый, красный, черный, красно-коричневый, синий, голубой, зеленый
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс $(20,0 \pm 0,5)$ °C, с	60–150
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре плюс (20 ± 2) °C, ч, не более	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124, усл. ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Укрывистость пленки, г/м², не более - белый, супер белый, светло-серый - желтый, оранжевый, красный - остальные цвета	200 230 160
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - воды; - 3 процентного раствора хлористого натрия; - минерального масла; - 10 процентного раствора гидроксида натрия	480 480 480 480

Грунтовка антисорозионная цинконаполненная «ЦИНККОР»-01

ТУ 2316-231-07507802-2015

ГОСТ Р 51693-2000



НАЗНАЧЕНИЕ: Для протекторной защиты от коррозии изделий, сооружений и конструкций из черных металлов.

Грунтовка может использоваться как самостоятельное защитное покрытие, так и в качестве грунтовочного слоя в комплексных системах антисорозионной защиты стальных поверхностей.

Покрытие на основе «Цинккор»-01 обладает катодным и барьерным механизмом защиты. Допускается эксплуатация покрытия при повышенных температурах до 150 °C.

Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.АЮ64.В.00091/18.

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ64.Н08683.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Уайт-спирит (нефрас) в количестве не более 10%.

РАСХОД: 200-350 г/м².

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ: 300-350 мкм.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, окурание, валик, кисть.

Сварные швы, болтовые соединения, острые кромки и труднодоступные места перед окрашиванием обработать методом полосового окрашивания кистью.

При использовании грунтовки в качестве самостоятельного покрытия рекомендуется наносить минимум два слоя с межслойной сушкой 20-30 минут для получения сплошного покрытия и сведения к минимуму образования различных дефектов покрытия (пузыри, «булавочные проколы», кратеры, микропоры, непрокрасы).

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ: Грунт-эмаль «Акромет», основа цветная «Акроколор», а также алкидными и другими эмалями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородное матовое покрытие от светло-серого до серого цвета
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	25
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	75
Время высыхания при температуру (20±2) °C до степени 3, мин, не более	30
Плотность грунтовки, г/см ³ , в пределах	2,5–2,7
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	5
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1



Грунтовка антисептическая ViCorr

ТУ 20.30.12-243-07507802-2018

ГОСТ Р 51693-2000



НАЗНАЧЕНИЕ: Для грунтования перед покраской и антисептической защиты поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, оцинкованной, хромированной поверхности, сплавов алюминия, железобетонных поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 100 мкм).

Применяется для внутренних и наружных работ, в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

ОПИСАНИЕ: Двухуровневая антисептическая система, останавливающая развитие коррозии и обеспечивающая долговременную активную защиту даже при повреждении покрытия. Может использоваться как самостоятельное защитное покрытие, так и в качестве грунтовочного слоя для улучшения сцепления покровных слоев лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится без разбрызгивания и потеков.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- долговременная защита от коррозии;
- возможность нанесения на ржавую поверхность;
- отличное сцепление с поверхностью цветных металлов (оцинкованные поверхности, сплавы алюминия и др.);
- возможность нанесения при отрицательных температурах;
- по пожарной опасности соответствует классам Г1(слабогорючие), В2 (умеренноспламеняющие);
- быстрое высыхание;
- покрытие устойчиво к перепаду температур -40 °C до +140 °C;
- устойчивость к УФ-излучению.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Р-4, толуол, ксилол, уайт-спирит, (не более 10 % от массы грунтовки).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Грунтование проводят при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C. Допускается нанесение при температуре до минус 15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть.

СУШКА: Время высыхания однослойного покрытия грунтовки при температуре (20±2) °C не более 1 часа. При нанесении грунтовки при более низких температурах время высыхания увеличивается.

РАСХОД: от 100 до 250 г/м² на однослойное покрытие в зависимости от цвета.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, в пределах	60–150
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира грунтовки, мкм, не более	40
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3, ч., не более	1
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°C, ч, не менее: - воды; - 3-процентного раствора хлористого натрия; - минерального масла	72 72 72

Грунт-эмаль анткоррозионная ViCorr

ТУ 20.30.12-253-07507802-2019

ГОСТ Р 51691-2008



НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-эмаль «ViCorr» предназначена для долговременной защиты от возникновения и развития коррозионных процессов строительных железобетонных конструкций, алюминиевых и оцинкованных кровель, ангаров, фасадов, железобетонных поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 100 мкм).

ОПИСАНИЕ: Грунт-эмаль «ViCorr» обеспечивает антикоррозионную (пассивирующую) защиту окрашенной поверхности на период эксплуатации в дополнение к изолирующим свойствам лакокрасочного покрытия (ЛКП). Содержит в составе двухуровневую антикоррозионную систему, останавливающую развитие коррозии и обеспечивающую долговременную активную защиту даже при повреждении покрытия. Грунт-эмаль «ViCorr» разработана на основе пленкообразующих собственного производства.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- возможность нанесения на ржавую поверхность, предварительно очищенную от неплотно держащейся слоистой ржавчины;
- отличное сцепление с поверхностью цветных металлов (оцинкованные поверхности, сплавы алюминия и др.);
- возможность нанесения при отрицательных температурах до -15 °C;
- по пожарной опасности соответствует классам: Г1 (слабогорючие), В2 (умеренновоспламеняемые);
- быстрое высыхание;
- покрытие устойчиво к перепаду температур от -40 °C до +140 °C;
- покрытие устойчиво к УФ-излучению.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Толуол, ксилол, растворитель Р4, уайтспирит (не более 10 % от массы грунт-эмали).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Окрашивание проводят при температуре от +5 °C до +30 °C. Допускается нанесение при температуре до -15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, кисть, валик.

СУШКА: При температуре (20±2) °C не более 1 часа.

РАСХОД: от 100 до 250 г/м² на однослойное покрытие в зависимости от цвета.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.

РАСФАСОВКА: 25 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах, установленных утвержденными контрольными образцами цвета, образует полуматовое, полуглянцевое покрытие
Внешний вид покрытия	После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, в пределах	40–140
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Степень перетира грунт-эмали, мкм, не более	40
Время высыхания при температуре (20±2) °C до степени 3, ч., не более	1
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре плюс (20,0±2,0) °C, ч, не менее: - воды; - 3-процентного раствора хлористого натрия; - минерального масла; - 10-процентного раствора гидроксида натрия	480 480 480 480
Укрывистость пленки, г/м ² , не более	250



Грунт-эмаль ХВ-0278

ТУ 20.30.12-256-07507802-2020

ОПИСАНИЕ: Быстросохнущий лакокрасочный материал специального назначения, предназначена для защиты поверхностей от коррозии при эксплуатации в агрессивных средах (контакт с химическими веществами при воздействии высоких температур).

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-эмаль ХВ-0278 предназначена для окраски металлических, бетонных, железобетонных поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 100 мкм), подвергающихся воздействию агрессивных газов и паров, а также для защиты в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ, УР, «Акромет» оборудования и металлических конструкций подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не более плюс 60 °С.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

1. Грунт-эмаль ХВ-0278 защищает поверхности:
 - от возникновения и развития коррозии;
 - воздействия агрессивных газов (диоксида серы, углекислого газа, хлора).
2. Снижает воздействие растворов кислот, щелочей, масел;
3. Время высыхания не более 1 часа.
4. Возможность нанесения при отрицательных температурах до минус 15 °С.
5. Термостойкость до 100 °С.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Растворитель Р-4, Р-4А, (допускается толуол).

Общее количество растворителя не должно превышать 10 %.

РАСХОД: На один слой составляет от 120 до 150 г/м².

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая гамма	Белый, серый, черный (другой по запросу)
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 сопло 4 мм (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5 °C, с)	Не менее 30
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 30
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	200 (зависит от цвета)
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч	Не более 1

Низкое время высыхания сочетается с быстрым набором твердости покрытия, что является важным преимуществом при необходимости штабелирования окрашенных изделий.

Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-5123

ГОСТ 7462-73

НАЗНАЧЕНИЕ: Окраска необработанных поверхностей литых, соприкасающихся с маслом деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.

ОПИСАНИЕ: Быстро сохнущая эмаль для наружных и внутренних работ. Стойкое полуматовое покрытие с высокой прочностью пленки.

Не требует подготовки поверхности.

Экономичное использование (высокая вязкость и укрывистость).

Покрытие устойчиво к воздействию температур от минус 40 до плюс 60 °С.

Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, окунание.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Растворители 646 по ГОСТ 18188 в количестве 100–120 % от массы эмали.


СУШКА: При температуре (20 ± 2) °С – не более 1 часа. Высыхание «от пыли» – не более 8 минут.

РАСХОД: 100–150 г/м² для снижения расхода рекомендуется использовать грунтовку «Акромет»-021 того же цвета производства ФКП «ППЗ».


РАСФАСОВКА: 50 и 200 л.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 6 месяцев с даты изготовления.





КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



ТЕМНО-СЕРЫЙ



ЛКМ на основе нитроцеллюлозы

Нитролак «Мебель»

(АНАЛОГ НЦ-218)

ТУ 84-07507802.104-96

НАЗНАЧЕНИЕ: Отделка мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой или без нее.

ОПИСАНИЕ: Быстро сохнущий материал для внутренних работ. Стойкое глянцевое покрытие (блеск не менее 60%) с высокой прочностью пленки. Покрытие устойчиво к воздействию температур до плюс 60 °С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Пневматическое и безвоздушное распыление, окурание.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Растворители 646 по ГОСТ 18188.

СУШКА: При температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ – не более 45 минут.

РАСХОД: 85–105 г/м².

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Внешний вид лака	Однородный прозрачный раствор. Допускается незначительная опалесценция
Внешний вид пленки	Глянцевая, ровная, прозрачная, однородная, без пузырей, механических включений
Цвет лака по йодометрической шкале, мг/100 см ³ , не темнее	20
Условная вязкость про температуре (20,0±0,5) °C по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм, с	50–85
Массовая доля нелетучих веществ, %	30–34
Время высыхания лака при температуре (20±5) °C до степени 3, ч., не более	0,75
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	15
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед. не менее	0,2
Блеск пленки, %, не менее	60
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±5) °C	12
Теплостойкость пленки при температуре (60±2) °C, мин, не менее	30



Материалы для изготовления и использования ЛКМ

Сополимеры «Акрокам»

АКРИЛОВЫЕ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ

ТУ 2216-197-07507802-2003

ОПИСАНИЕ: Сополимеры «Акрокам» представляют собой растворы акриловых сополимеров в органических растворителях.

НАЗНАЧЕНИЕ:

«АКРОКАМ»-23

Представляет собой раствор акрил-стирольного сополимера в ароматических углеводородах. Применяется в качестве основного связующего краски для дорожной разметки, лакокрасочных материалов (ЛКМ) для окраски промышленных полов (наливные полы), грунтов и красок по металлу, оцинкованным поверхностям. Краски для дорожной разметки, изготовленные на основе «Акрокам»-23, обладают быстрым временем высыхания (5–15 мин), высоким содержанием нелетучих веществ (более 70%), седimentационной устойчивостью. Покрытия на основе «Акрокам»-23 отличаются высокой стойкостью к истиранию, оптимальным сочетанием физико-механических свойств, устойчивостью к загрязнению, функциональной долговечностью.

«АКРОКАМ»-26

Представляет собой раствор акрил-стирольного сополимера в смеси ароматических углеводородов и ацетатов.

Применяется в качестве связующего атмосферостойких ЛКМ строительного назначения (для окраски зданий и сооружений по бетонным, пенобетонным, оштукатуренным, кирпичным и другим поверхностям, а также для внутренней окраски помещений); в качестве дополнительного связующего красок для разметки дорог (для улучшения стойкости покрытия к истиранию, повышения долговечности покрытия). ЛКМ на основе «Акрокам»-26 отличаются высокой адгезией к минеральной и другим поверхностям.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В транспортной таре хранят в неотапливаемых складских помещениях или под навесом при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

РАСФАСОВКА: Стальные бочки объемом 200 л, полимерные контейнеры объемом 1 м³.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

«АКРОКАМ»-23: 12 месяцев с даты изготовления.

«АКРОКАМ»-26: 6 месяцев с даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	АКРОКАМ-23	АКРОКАМ-26
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость, бесцветная или желтоватого цвета	
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	48–56	
Условная вязкость при температуре плюс (20 ± 5) °C, по вискозиметру В3-246 с дисметром сопла 4 мм, в пределах	60–190	60–150
Массовая доля остаточного мономера, %, не более	2	

Материалы для изготовления и использования ЛКМ

Сополимер «АКРОКАМ»-23«П»

ТУ 2216-197-07507802-2003

НАЗНАЧЕНИЕ:

- удерживает влагу в бетоне в течение процесса гидратации;
- препятствует образованию трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.

ОПИСАНИЕ: Материал представляет собой однокомпонентную систему, которую наносят на свежеуложенный бетонный пол или слой топинга после первичного отверждения. Для нанесения используют любой малярный способ – кистью, валиком или краскопультом. Расход состава не более 250 г/м² для любых видов покрытия, что является неоспоримым достоинством.

«Акрокам»-23 «П» можно применять для обработки поверхности любой конфигурации с монолитной или пористой структурой (бетон, штукатурка, кирпич).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличается простотой применения;
- обладает временем высыхания до степени 3 не более 2-х часов.

УПАКОВКА: Поставляется в 20 л ведрах, расфасовка по 16 кг.

УХОД ЗА ПОЛОМ: Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 7 суток после обработки бетона).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	13–17
Условная вязкость по визкометру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5) °C, с, не менее	10
Время высыхания до степени 3 при (20±2) °C, ч, не более	2





Растворитель Р-4


ГОСТ 7827-74

НАЗНАЧЕНИЕ: Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ-ЛС и ПСХ-ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол, эмалей ХП-799, ХП-799С и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой защитной), краски для разметки автомобильных дорог АК-539 «Перспектива» и АК-511 «Горизонт», ЛКМ серии «Акромет», грунтовки анткоррозийной ViCorr производства ФКП «Пермский пороховой завод».

ОПИСАНИЕ: Представляет собой смесь органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

РАСФАСОВКА: 40 и 170 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления



Растворитель 646

ГОСТ 18188-2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Для разбавления нитроцеллюлозных эмалей, лаков и шпатлевок общего назначения.

Кроме того, используется для обезжикивания различных поверхностей.

ОПИСАНИЕ: Представляет собой смесь органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

РАСФАСОВКА: 40, 170 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 месяцев с даты изготовления.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФКП «Пермский пороховой завод»
614042, Россия, ул. Гальперина, 11
Тел./факс: (342) 250-17-77
market-ppz@yandex.ru
www.kraski-perm.ru
www.lkm.fkpppz.ru

